CE EN 13956 07 1213-CPD-3914

Sarnafil® TG 76-12 FELT 200

Membrane synthétique pour étanchéité de toiture

Toiture

Description du produit	Sarnafil® TG 76-12 FELT 200 (1.2 mm), membrane en polyoléfine souple (FPO) armée d'un voile de verre et sous-facée d'un non-tissé polyester destinée à l'étanchéité des toitures.
Domaine d'emploi	Membrane d'étanchéité mise en œuvre : ■ En adhérence

Caractéristiques

Défauts d'aspect	Conforme	EN 1850-2
Longueur	20 m	EN 1848-2
Largeur	2 m	EN 1848-2
Rectitude	≤ 30 mm	EN 1848-2
Planéité	≤ 10 mm	EN 1848-2
Epaisseur effective	1.2 mm	EN 1849-2
Masse surfacique	1.5 kg/m²	EN 1849-2
Etanchéité à l'eau	Conforme	EN 1928
Produits chimiques liquides, y compris l'eau	Sur demande uniquement	EN 1847
Comportement au feu extérieure		EN 1187
Part 1-4	$B_{ROOF}(t1) < 20°$	prEN 13501-5
Réaction au feu	E	EN ISO 11925-2, classement selon EN 13501-1
Résistance à la grêle		EN 13583
support rigide	≥ 17 m/s	
support flexible	≥ 25 m/s	
Résistance au pelage du joint	≥ 300 N/50 mm	EN 12316-2
Résistance au cisaillement du joint	≥ 500 N/50 mm	EN 12317-2
Propriétés vis-à-vis de la vapeur d'eau	μ= 150'000	EN 1931

Toiture

Résistance à la traction		EN 12311-2
longitudinale (SP)	≥ 800 N/50 mm	
transversale (ST)	≥ 600 N/50 mm	
Allongement		EN 12311-2
longitudinal (SP)	≥ 50 %	
transversal (ST)	≥ 50 %	
Résistance au choc		EN 12691
support rigide	≥ 600 mm	
support flexible	≥ 1250 mm	
Résistance au poinçonnement statique		EN 12730
support flexible	≥ 20 kg	
support rigide	≥ 20 kg	
Stabilité dimensionnelle		EN 1107-2
longitudinale (SP)	≤ |0.2| %	
transversale (ST)	≤ |0.1| %	
Pliage à basse température	≤ -30°C	EN 495-5
Exposition aux UV	> 5000 h	EN 1297
Exposition au bitume	Membrane chimiquement compatible avec les bitumes, selon le manuel d'utilisation	prEN 1548

(SP) = sens production

(ST) = sens travers

Les informations, et, en particulier, les recommandations relatives à la mise en oeuvre et à l'usage final des produits Sika, sont données de bonne foi et fondées sur les connaissances et expériences actuelles des produits quand ils sont correctement emmagasinés, manipulés et mis en oeuvre dans des conditions normales. Les droits de propriété intellectuelle des tiers doivent être respectés. Toutes les commandes sont acceptées selon nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent se référer à la version la plus récente de nos fiches techniques produit, pour le produit concerné, qui leur ont été remises.

Sika Supply Center AG
Industriestrasse
6060 Sarnen
Switzerland

Phone +41 41 666 99 66
Telefax +41 41 666 98 85
www.sika.com